



**AYPAN KIRMIZI (TİP-F) TEKNİK ÖZELLİKLER**  
**AYPAN RED (TYPE-F) TECHNICAL SPECIFICATIONS**

DOKÜMAN NO	FR - 193
YAYIN TAR.	25.03.2019
REVİZYON TARİHİ/NO	00

ÖZELLİKLER /SPECIFICATIONS	GENEL TİP /GENERAL TYPE	TÜM TİPLER /ALL TYPE	
Uzunluk /Length	2500 mm	2000-3600 mm	
Genişlik /Width	1200 mm	1200 mm	
Kalınlık /Thickness	12,5 mm	15 mm	18 mm
Ortalama Ağırlık /Average Weight	≤10 kg/m <sup>2</sup>	≤ 11,5 kg/m <sup>2</sup>	≤ 14 kg/m <sup>2</sup>
Eğilmede Kırılma-Kağıt Liflerine Dik / Flexural Strength-Perpendicular to Liner Paper Fibers	≥ 610 N	≥ 650 N	≥ 775 N
Eğilmede Kırılma-Kağıt Liflerine Paralel / Flexural Strength - Parallel to Liner Paper Fibers	≥ 220 N	≥ 250 N	≥ 302 N
Kenar Tipi /Edge Type	KK, IK	IK-İnceltmiş Kenar /Tapered Edge	KK-Küt Kenar /Square Edge
Isıl İletkenlik Değeri – λ /Thermal Conductivity	0,25 W/mK	0,25 W/mK	
Cekirdek Dayanımı /Core Cohession	≥ 15 dk /min	≥ 15 dk /min	
Yangına Tepki /Fire Class	A2 - s1, d0	A2 - s1, d0	
<b>STANDART /STANDARDS</b>			
Sahip Olduğu Standart /Reference Standard	TS EN 520+A1		
<b>AMBALAJ /PACKAGING</b>			
Paletteki Levha Sayısı /Number of Boards per Palette	50	40	30

Saklama süresi ; ofiste 1 yıl, arşivde 5 yıldır. /Retention period; at office 1 year, at archive 5 years.

**AYTAŞ ALÇI ENERJİ MADEN VE İNŞ.SAN.TİC.A.Ş.**

Cevizlidere Cad. No:5/A Balgat - Ankara - Turkey

Tel/Fax: (+90) 312 473 85 15- 473 85 25

[aygips@aygips.com.tr](mailto:aygips@aygips.com.tr) [www.aygips.com.tr](http://www.aygips.com.tr)