



AYGIPS PERLİTLİ SIVA ALÇISI TEKNİK ÖZELLİKLER
AYGIPS GYPSUM PLASTER WITH PERLITE TECHNICAL SPECIFICATIONS

DOKÜMAN NO	FR - 193
YAYIN TAR.	25.03.2019
REVİZYON TARİHİ/NO	00

ÖZELLİKLER /SPECIFICATIONS

Fiziksel Form /Physical Form	Beyaz Toz /White Powder
Su-Alçı Oranı /Water-Plaster Ratio	4-5 lt suya 10kg alçı /4-5 lt water to 10kg plaster
Kullanım Süresi /Workability	60-90 dk /min
Donma Süresi /Final Setting Time	120-180 dk /min
Tüketim Miktarı /Consumption Amount	8,5-9,0 kg/m ² (her 1 cm kalınlıkta /each 1 cm thickness)
Basınç Dayanımı /Compressive Strength	> 2,5 N/mm ² (4x4x16 blok /block)
Eğilmede Kırılma Dayanımı /Flexural Strength	> 1,5 N/mm ² (4x4x16 blok /block)
Kuru Birim Ağırlığı /Dry Density	650 – 750 kg/m ³
Yangına Tepki /Fire Class	A1-TS EN 13279 – 1'e Göre /A1 According to TS EN 13279–1

STANDART /STANDARDS

Sahip Olduğu Standart /Reference Standart	TS EN 13279
Standart Tipi /Standart Type	B4 (Elle uygulanan) /B4 (Hand applied)

AMBALAJ /PACKAGING

Tipi /Type	Polipropilen Torba PP5 /Polypropylene Bag PP5
Ağırlık /Weight	35 kg ± %2

Saklama süresi ; ofiste 1 yıl, arşivde 5 yıldır. /Retention period; at office 1 year, at archive 5 years.

AYTAŞ ALÇI ENERJİ MADEN VE İNŞ.SAN.TİC.A.Ş.

Cevizlidere Cad. No:5/A Balgat - Ankara – Turkey

Tel/Fax: (+90) 312 473 85 15- 473 85 25

aygips@aygips.com.tr-www.aygips.com.tr