

ÜRÜN TEKNİK FÖYÜ

PRODUCT TECHNICAL SHEET


EXTRABOARD

(Tip-GMFH1IR) Dış Cephe Levha

Gypsum board with reduced water absorption rate

EXTRABOARD

(Type-GMFH1IR) Glass - Mat Sheathing Board



TANIM / Description

EXTRABOARD Dış Cephe Levhası, çekirdeğinde özel katkı maddeleri ve cam elyaf bulunan, her iki yüzeyi cam elyaf şilte kaplı, yüksek dayanıma sahip levhadır.

EXTRABOARD Glass-Mat Sheathing Board is a high strength board with special additives in the core and glass fiber.

AVANTAJLAR / Advantages

EXTRABOARD Dış Cephe Levhası, dış hava koşullarına dayanıklıdır. A1 sınıfı yanmazdır. Düşük su emme oranına sahiptir, neme ve küfe karşı dayanıklıdır. Hafiftir, taşınması kolaydır ve nakliye masraflarını düşürür. Tam boy levha, yarıçapı 120 cm e kadar eğilme kapasitesine sahiptir. Maket bıçağı ile kesilebilir. Vida suretiyle monte edilir. İşçilik ve zamandan tasarruf sağlar. Her mevsim çalışma imkânı sağlar.

EXTRABOARD Glass-Mat Sheathing Board is weather resistant. Class A1 is fireproof. It has low water absorption rate, it is resistant to moisture and mold. It is lightweight, easy to transport and reduces transportation costs. The full-length plate is capable of bending up to 120 cm in radius. Can be cut with a utility knife. Mounted by screw. Saves labor and time. It provides the opportunity to work in all seasons.

KULLANIM ALANLARI / Fields of Application

EXTRABOARD Dış Cephe Levhası, dış cephe duvar sistemlerinde, havalandırılmalı cephe sistemlerinde, saçak altı uygulamalarında, ıslak hacimlerde, kaplama altında ve eğrisel yüzeylerde kullanılır.

EXTRABOARD Glass-Mat Sheathing Board is used in exterior wall systems, ventilated facade systems, under eaves, wet spaces, under coating and curved surfaces.

ÖZELLİKLERİ / Properties

EXTRABOARD Dış Cephe Levhası;

Önerilen dış cephe duvar sistemleriyle kullanıldığında, enerji performansı yüksek yapılar elde edilir. Isı farklılıklarından etkilenmez, boyutsal kararlılığını korur. Depreme karşı dayanıklı yapılar elde edilmesini sağlar. Geleneksel sistemlere göre çok daha hafif duvarlar elde edilmesini sağlar, yapıya az ölü yük getirir. Su yalıtım malzemesi değildir.

EXTRABOARD Glass-Mat Sheathing Board;

When used with the proposed exterior wall systems, structures with high energy performance are obtained. It is not affected by temperature differences and maintains its dimensional stability. It provides earthquake resistant structures. It provides much lighter walls compared to traditional systems and brings less dead load to the structure. It is not waterproofing material.

UYGULAMA / Applications

EXTRABOARD Dış Cephe Levhası;

Extraboard dış cephe duvar ve tavan sistemlerinde (döşemeye oturan sistemler, giydirme sistemleri, mantolama üzeri koruma sistemleri, saçak altı ve asma tavan uygulamaları gibi) taşıyıcı sistemin üzerine (DC veya T profilleri) vidalanmak suretiyle uygulanır. Dış cephe uygulamalarında, korozyona dayanıklı Extraboard vidaları ile sabitleme yapılmalıdır. Sauna, hamam gibi yerlerdeki uygulamalarda, Extraboard'ın arkasındaki hacimde su buharını sürekli tahliye eden havalandırma sistemleri olması sağlanmalıdır.

EXTRABOARD Glass-Mat Sheathing Board;

In Outwear exterior wall and ceiling systems (flooring systems, cladding systems, over jacketing protection systems, under eaves and suspended ceiling applications), it is applied by screwing onto the carrier system (DC or T profiles). In exterior applications, fixing should be done with corrosion resistant Extraboard screws. In places such as saunas and Turkish baths, there should be ventilation systems that continuously discharge the volume of water vapor behind Outwear.

YÜZEY SONLANDIRILMASI / Surface Finishing

Extraboard ile yapılan duvar ve tavan uygulamalarında, levha ek yerlerine Extraboard derz bandı ile birlikte Extraboard Derz Dolgu ve Dış Cephe Astarı uygulanır. Tüm yüzey üzerine 160 gr/m² ağırlığındaki alkali dayanımlı sıva filesi ile birlikte Extraboard Derz Dolgu ve Dış Cephe Astarı uygulanmalıdır. Sıva üzerine istenilen dış cephe boyası yapılabilir. Extraboard üzerine yalıtım malzemesi uygulanması durumunda, matkap uçlu mantolama dübelleri, taşıyıcı sistem üzerine sabitlenmelidir. Pencere, kapı dönüşlerinde ve köşelerde Extraboard PVC profiller kullanılmalıdır. In Extraboard wall and ceiling applications, Extraboard Joint Filling and Exterior Primer is applied together with Extraboard joint tape. 160 gr / m² weight alkali resistant plaster mesh and Extraboard Joint Filler and Exterior Primer should be applied on the whole surface. The desired exterior paint can be applied on the plaster. If insulation material is applied to the outwear, jacketing dowels with drill bits must be fixed on the carrier system. Extraboard PVC profiles should be used in window, door turns and corners.

DEPOLAMA / Storage

EXTRABOARD Dış Cephe Levhası, kuru ve rutubetsiz ortamda, düz bir zeminde, zeminle doğrudan temas etmeyecek şekilde depolanmalıdır. Paletli olarak sevk edilen EXTRABOARD levhaların üst üste depolanması gerektiği durumlarda devrilmelerini önlemek amacıyla, paletlerin arasına her 50 cm'de bir takoz yerleştirilmesi tavsiye edilir.

EXTRABOARD Glass-Mat Sheathing Board should be stored on dry ground in a dry and damp environment in such a way that it does not come into direct contact with the ground. It is recommended to place a chock between the pallets every 50 cm between the pallets in order to prevent overturning of the EXTRABOARD board's shipped as pallets.



TAŞIMA / Transport

Paletli ve/ya ambalajlı olarak sevk edilen OUTWEAR levhaların taşınmasında forklift kullanılmalıdır. Forkliftin taşıma kapasitesinin yeterli ve forklift operatörünün ehliyetli ve tecrübeli olması gereklidir.

Forklift must be used in transport of OUTWEAR board's shipped with pallets and / or packages. The capacity of the forklift must be sufficient and the forklift operator must be qualified and experienced.



EXTRABOARD TİP GM-FH1-IR (TYPE GM-FH1-IR)

Sahip Olduğu Standart /Reference Standard	TS EN 520+A1	
ÖZELLİKLER /Specifications	GENEL TİP /General Type	TÜM TİPLER /All Types
Uzunluk /Length (mm)	2000 - 3600 mm	2000 - 3600 mm
Genişlik /Width (mm)	1200 mm	1200 mm
Kalınlık /Thickness (mm)	12,5 mm	15 mm
Ortalama Ağırlık /Average Weight (kg/m ²)	10,75 ± % 5 kg/m ²	≤ 14 kg/m ²
Eğilmede Kırılma -Kağıt Liflerine Dik (N) / Flexural Strength - Perpendicular to Liner Paper Fibers	≥ 725 N	≥ 870 N
Eğilmede Kırılma-Kağıt Liflerine Paralel (N) / Flexural Strength - Parallel to Liner Paper Fibers	≥ 300 N	≥ 360 N
Kenar Tipi /Edge Type	TE - İnceltilmiş Kenar (Tapered Edge) SE - Küt Kenar (Square Edge)	TE - İnceltilmiş Kenar (Tapered Edge) SE - Küt Kenar (Square Edge)
Isıl İletkenlik Değeri /Thermal Conductivity – λ (W/mK)	0,25 W/mK	0,25 W/mK
Çekirdek Dayanımı / (Core Cohession) – λ (W/mK)	≥ 15 Dakika	≥ 15 Minutes
Yangına Tepki /Fire Class	A1	A1
Yüzey Su Emme /Surface Water Absorbtion (g/m ²)	≤ 180	≤ 180
Toplam Su Emme /Total Water Absorbtion (g/m ²)	≤ 5	≤ 5
Darbe İzinin Çapı (mm)	≤ 15	≤ 15

STANDART / (STANDARDS)

Sahip Olduğu Standart /Reference Standard	TS EN 15283-1 + A1
---	--------------------

AMBALAJ /Packaging

Paletteki Levha Sayısı /Number of Boards per Palette	50	40
--	----	----

*Aytaş Alçı A.Ş. ürünlerin teknik niteliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. * Aytaş Alçı A.Ş. reserves the right to change the technical characteristics of the products.