



**OUTWEAR DERZ DOLGUSU VE DIŞ CEPHE ASTARI TEKNİK ÖZELLİKLER**  
**OUTWEAR JOINT FILLER AND EXTERIOR PRIMER TECHNICAL SPECIFICATIONS**

DOKÜMAN NO	FR - 193
YAYIN TAR.	25.03.2019
REVİZYON TARİHİ/NO	00

**ÖZELLİKLER /SPECIFICATIONS**

Fiziksel Form /Physical Form	Gri Toz /Grey Powder
Su-Toz Oranı /Water-Powder Ratio	5-7 lt suya 25kg alçı /5-7 lt water to 25kg plaster
Kullanım Süresi /Workability	90 dk /min
Donma Süresi /Final Setting Time	30-40 dk /min
Tüketim Miktarı /Consumption Amount	1,5-2 kg/m <sup>2</sup> (her 1 cm kalınlıkta /each 1 cm thickness)
Kuru Birim Ağırlığı /Dry Density	1600 kg/m <sup>3</sup>
Yangına Tepki /Fire Class	A1-TS EN 13963'e Göre /A1 According to TS EN 13963

**AMBALAJ /PACKAGING**

Tipi /Type	PE Takviyeli Kraft Torba /PE Reinforced Kraft Paper Bag
Ağırlık /Weight	25 kg ± %2

Saklama süresi ; ofiste 1 yıl, arşivde 5 yıldır. /Retention period; at office 1 year, at archive 5 years.

**AYTAŞ ALÇI ENERJİ MADEN VE İNŞ.SAN.TİC.A.Ş.**

Cevizlidere Cad. No:5/A Balgat - Ankara – Turkey

Tel/Fax: (+90) 312 473 85 15- 473 85 25

[aygips@aygips.com.tr](mailto:aygips@aygips.com.tr) - [www.aygips.com.tr](http://www.aygips.com.tr)